



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO ESMALTE BASE ÁGUA

• Descrição:

Produto formulado a base de água, com baixa incidência de respingos. De fácil aplicação, secagem rápida, proporciona boa cobertura, resistência e retenção de cor.

• Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, sobre superfícies de metais ferrosos, madeiras, galvanizados, alumínio e alvenaria. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 45 + / - 2 %.

• Diluente:

10 a 20% com água potável especificamente.

• Método de Aplicação:

Rolo de lã baixa ou espuma, pincel ou revólver de pressão 30 a 40 libras.

• Demãos Recomendadas:

02 à 03 demãos com intervalo de 4 horas entre as aplicações.

• Rendimento Teórico :

40m² a 50m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	10 minutos
Ao Manuseio:	1 hora
Final:	4 a 6 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

• Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

