



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO

• Descrição:

Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries

• Uso e Aplicações:

Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de metais ferrosos em geral, para aplicações de fins imobiliários, de fácil aplicação e rápida secagem. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

• Teor de Sólidos:

Por peso: 60 + / - 2 %.

• Diluente:

15 a 20% com thinner.

• Método de Aplicação:

Revólver (pressão de 40 a 50 libras) ou airless.

• Demãos Recomendadas:

01 à 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre as demãos.

• Rendimento Teórico :

30m² a 40m² / galão / demão

• Secagem:

Ao Toque:	30 minutos a 1 hora
Ao Manuseio:	04 a 06 horas
Final:	24 horas



Duramaís Química

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo
13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil
duramaistintas@duramaistintas.com.br

• Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc

• Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramaís Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

